FENOBOND® Aktivator

FENOBOND® Aktivator ist ein

- ✓ **Reiniger, Entfetter und Aktivator in Einem.**
- ✓ **Er bereitet die nichtporösen Oberflächen von Kunststoffen, Beschichtungen und Metallen vor und verbessert so die Haftung des Klebstoffs.**
- ✓ **Ideal geeignet für die Verklebung mit MS- und Spezialpolymeren.**
- ✓ **Er ist dünnflüssig und einfach zu verwenden.**
- ✓ **FENOBOND® Aktivator lüftet schnell ab.**
- ✓ **FENOBOND® Aktivator ist für alle glatten Untergründe (außer Glas) geeignet. Er ist geeignet für poröse Untergründe.**

Verarbeitung

Anbringungsmethode:
FENOBOND® Aktivator mit einem sauberen, fuselfreien Tuch (vorzugsweise mit **FENOCLEAN Reinigungspapier**), dünn und in einer Richtung, beidseitig aufstreichen.
FENOBOND® Aktivator ca. 5 Minuten vollständig verdunsten lassen bis eine milchige Primerschicht sichtbar ist.
Die Oberfläche ist nun gereinigt, entfettet und geprimert.
Der Kleb- Dichtstoff kann jetzt aufgebracht werden.
Verarbeitungstemperatur
+5°C bis +25°C.
ACHTUNG: Nur die zu verklebenden Flächen behandeln!
Für eine gute Belüftung der Arbeitsräume ist zu sorgen.

Haltbarkeit

FENOBOND® Aktivator ist 6 Monate, ab Produktionsdatum, in ungeöffneter Verpackung, bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung haltbar. Behälter, unmittelbar nach Anwendung, wieder verschließen.
Produkt innerhalb von 3 Monaten, nach Erstöffnung, aufbrauchen.

Technische Daten

Basis	Unterschiedliche Aktivatoren
Konsistenz	Dünnflüssig
Aushärtungssystem	Physische Trocknung bei Raumtemperatur
Ablüftzeit (*) (+20°C / 65% r.F.)	Ca. 5 Minuten
Dichte	0,78 g/ml
Flammpunkt	13°C

Verbrauch	Ca. 2m² / 250ml
Lieferformen	10000ml Metallschraubdose 10 Dosen im Karton (Art. 200048) 30 Liter Kanne (Einzelverpackung)
Sicherheits-empfehlung	**Nur für gewerbliche Anwender. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen**

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

FENOPLAST Fügetechnik GmbH
D-35764 Sinn / Germany Zur Dornheck 21-23
Tel.: +49 (0) 2772 57587-0 Fax: +49 (0) 2772 57587-20 www.fenoplast.de info@fenoplast.de
© 02/2015 Druckdatum: 06.08.2015