



# SuperBond

## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftvermittler für nicht-saugende silikatische Untergründe vor der Beschichtung mit **Dr. Schutz PU Siegel**, **Dr. Schutz PU Anticolor** oder **Dr. Schutz PU Color**. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für sämtliche Arten von silikatbasierten Steinoberflächen (z.B. Granit), glasierte keramische Fliesen, sowie Glas- und Metalloberflächen.

## 3 ANWENDUNG

**SuperBond** auf die anwendungsgerecht grundgereinigte und trockene Oberfläche pur mit dem sauberen Wischwiesel bzw. QuickStep oder mit einer trockenen **Dr. Schutz Aquatop-Rolle** bei mindestens 15 °C gleichmäßig dünn auftragen. Hierbei muss vollflächige Benetzung mit einem geschlossenen Nassfilm sicher gegeben sein!

Hinweise:

- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Zementreste, Trennmittel und lose aufliegende Partikel müssen komplett entfernt werden. Die zu grundierende Oberfläche muss restlos frei von Verunreinigungen und organischen Anhaftungen (z.B. Lack, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Fett, Wachs) sein. Hierzu sorgfältig mit **Grundreiniger R**, **Turbo Grundreiniger** oder **Inolit Aktiv Pulver** reinigen und mit klarem Wasser sorgfältig nachspülen. Wir empfehlen die Verwendung einer Einscheibenmaschine (150 Upm) mit PU Sanierungspad.

## 4 VERBRAUCH

ca. 20-30 ml/m<sup>2</sup> (30-50 m<sup>2</sup>/l).

## 5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 1 Stunde (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel). Die vollständige Trocknung ist insbesondere im Fugenbereich sicher zu bewerten! Direkt nach Trocknung der Grundierung muss die Oberfläche beschichtet werden! Eine verlängerte Zeit zwischen Trocknung und Versiegelung vermindert die Oberflächenaktivierung.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

## 6 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## SuperBond



### 7 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, nichtflüchtige Organosilane.

GISCODE: nicht anwendbar / voc (g/l) 0 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 8 BESONDERE HINWEISE

- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

### 9 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

**Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.**

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

[technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com) · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.