

Anwendungsbeispiele



Repaplast Colour Finish BC

Kunststofflack



Colour Finish BC ist ein professioneller und moderner Kunststofflack - optimal geeignet, um verwitterte Kunststoffteile und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen zu lassen.

- ✓ Dauerhaft dehnbar – äußerst stoßfest
- ✓ Ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit
- ✓ Hohe Kraftstoff- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Ausgezeichnete Haftung
- ✓ In 6 Farben lieferbar
- ✓ Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Minuten) und Durchhärtung (ca. 2 Stunden)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Professioneller Kunststofflack auf Alkydharzbasis - In den 6 häufigsten werksoriginalen Farbtönen lieferbar
- Dauerhaft dehnbar und äußerst stoßfest, ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit
- Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Minuten), vollständige Durchhärtung bereits nach 2 Stunden
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-30 bis +100°C)
- Erzielt zumeist auch ohne Einsatz eines Primers eine hervorragende Haftung auf Kunststoff und Metall
- Lässt Kunststoffe und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen
- Benutzerfreundlich und anwendungspraktisch durch professionelles Flachstrahl-Sprühbild
- Lässt sich hervorragend in mehreren Schichten auftragen

Anwendungen Automotiv

- Ideal nach der Reparatur von unlackierten Kunststoffteilen, um dem Material wieder die richtige Farbe zu geben
- Optimal, um ausgebleichte Kunststoffe dauerhaft aufzubereiten
- Wieder-Auffrischung ausgebleichter Teppiche
- Beseitigung von Scheuerstellen an Tür- und Kofferraumverkleidungen
- Sehr gut als Chassislack für LKW geeignet

Anwendungen Industrie

- Als Farbtonreparatur bei ausgebleichenen bzw. verwitterten Kunststoff- und Metallteilen, wie z. B.: bei Drehsesseln, Maschinenteilen, Staplern, Geländern, TV-, Media- und Büro-Geräten, Holz- und Glasrahmen, Teppichen, Tisch- und Sockelfüssen, usw...
- Für Neulackierungen, wie z. B.: bei Regalen, Lichtschaltergehäusen, Abdeckungen, Aufhängungen, Lüftungsgittern, Rahmenteilern, Garderobenhaken, Griffen, Knöpfen, Zierleisten, Lampengehäusen, Kabelkanälen, usw...

Verarbeitungshinweise

- Für sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen
- Kunststoffuntergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic (Art.Nr. 1163) reinigen
- Bei nicht vollständigem Spritzen des ganzen Kunststoffteils den Untergrund vorzugsweise mit Schleifvlies anschleifen, dann nochmal mit Repaplast Cleaner reinigen
- Den gereinigten Untergrund mit Innotec Repaplast Primer (Art.Nr. 1135) vorbehandeln
- Metalluntergründe mit Multisol (Art.Nr. 0151) oder Seal and Bond Remover (Art.Nr. 0107) reinigen
- Unbehandeltes Metall mit Grundsicht Construction Primer [Art.Nr. 0400]
- **HINWEIS:** Aufgrund des sehr hohen Festkörpergehalts muss zur Erreichung der gewünschten Farbe und Qualität darauf geachtet werden, dass die Sprühdose vor Gebrauch 2 Minuten geschüttelt wird!!
- In mehreren dünnen Schichten im Sprühabstand zwischen 25 bis 30 cm auftragen - zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec-online.de zu überprüfen, ob sie über die aktuellsten

Version der Produktinformation verfügen! Innotec Deutschland garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec-online.de zu entnehmen oder bei Innotec Deutschland anzufordern!

GERHARD PANNENBECKER KG

KAMPER STRASSE 54 | 47445 MOERS

TELEFON 0 28 41 - 7 86-70 | TELEFAX 0 28 41 - 7 86-80

Ausführliche Informationen: www.innotec-online.de

Produkt-Information

Version 08/13 | Seite 2 von 2



Verarbeitung, technische Daten

Basis	Kunstharzlack auf Nitrozellulosebasis	Untergrund	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalle
Dichte	830 kg/m ³	Staubtrocken	Ca. 12-14 Min. (bei 20°C / 50 % r. Lf.)
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in Aerosol)	Durchhärtung	2 Stunden (bei 20°C / 65 % r. Lf.)
Lösungsmittel	Mischung aliphatischer Lösungsmittel	Empf. Schichtdicke	Dünne Schichten
Flammpunkt	< 0°C	Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol
Temp-Beständigkeit	-30°C bis +100°C	Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet	Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung.
Wasserbeständigk.	Ausgezeichnet	Batchcodetyp	Kühl und trocken lagern.
Lösungsmittelbest.	Relativ gut		<u>A</u>
Verarb.-Temperatur	+15°C bis +50°C (bei max. 80 % r. Lf.)		

Erhältliche Farben

Schwarz	0137
Anthrazit	0134
Dunkelgrau	0132
Rauchgrau	1100
Mittelgrau	0133
Black Gloss	0135

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec-online.de zu überprüfen, ob sie über die aktuellste

Version der Produktinformation verfügen! Innotec Deutschland garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec-online.de zu entnehmen oder bei Innotec Deutschland anzufordern!

GERHARD PANNENBECKER KG

KAMPER STRASSE 54 | 47445 MOERS

TELEFON 0 28 41 - 7 86-70 | TELEFAX 0 28 41 - 7 86-80

Ausführliche Informationen: www.innotec-online.de