

Anwendungsbeispiele



Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- ✓ Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C (kurzfristig +150°C)
- ✓ Mehrmaliges Neupositionieren möglich (innerhalb von ca. 5 Minuten)
- ✓ Hohe Zug- und Haftkraft (6,1 kg/cm²)
- ✓ Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse
- ✓ Dauerelastisch (Bruchdehnung 220%)
- ✓ Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf (geschlossene Zellstruktur)

Moulding Tape

Doppelseitiges Klebeband



06 mm breit	0309
12 mm breit	0310
15 mm breit	0311
19 mm breit	0312
25 mm breit	0313

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaum-Basis mit hochwertigem, modifiziertem Acryl-Kleber
- Druckempfindliche Spezial-Klebeschicht, dadurch mehrmaliges Neupositionieren möglich
- Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C (kurzfristig bis +150°C) - ideal, um Dehnungsunterschiede einzelner Materialien aufzufangen
- Geschlossene Zellstruktur - nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf
- Beständig gegen Diesel, leichte Chemikalien / Laugen und Witterungseinflüsse
- Hohe Zug- und Haft-Kraft von 6,1 kg/cm²
- Dauerelastisch - (Bruchdehnung 220%)
- Lässt sich auch um Rundungen kleben

Anwendungen Automobil

- Befestigung von Emblemen, Hinweisschildern, Zierleisten, Innenantennen, Regensensoren, Halterungen, Schilder uvm.
- Zur Fixierung von Klebmassenverbindungen

Anwendungen Industrie

- Für Verklebungen in der Möbel- und Werbebranche, im Baugewerbe, wie z.B. für Spiegel, Holzspalten, Holz-, Sessel- und Zierleisten, Handtuchhalter, Embleme, Schilder, Logos, Displays, Kunststoff- und Randleisten, Beschriftungen, für Stein- und Fliesen-Teile, sämtliche Metalle (Nirosta, Kupfer, Alu, Eisen), Edelstahl, MDF, HDF, Trespa und HPL, Solarzellen uvm.

Verarbeitungshinweise

- Untergrund mit Innotec Multisol (Art. Nr. 124) oder Seal and Bond Remover (Art. Nr. 1270) reinigen
- Moulding Tape direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen
- Schutzfolie entfernen und die zu verklebenden Teile vorsichtig zusammenfügen
- Ca. 5 Minuten lang kann neu ausgerichtet werden
- Wenn die Teile korrekt sitzen, fest andrücken, um die druckempfindliche Kleberschicht zu aktivieren
- Maximale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht
- Tipp: Weitere Anwendungsmöglichkeiten zu doppelseitigen Klebebändern von Innotec finden Sie in den Produkt-Informationen von Clear Mount Tape, Clear Transfer Adhesive und Fixation Tape

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec-online.de zu überprüfen, ob sie über die aktuellsten

Version der Produktinformation verfügen! Innotec Deutschland garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec-online.de zu entnehmen oder bei Innotec Deutschland anzufordern!

GERHARD PANNENBECKER KG

KAMPER STRASSE 54 | 47445 MOERS

TELEFON 0 28 41 - 7 86-70 | TELEFAX 0 28 41 - 7 86-80

Ausführliche Informationen: www.innotec-online.de



Verarbeitung, technische Daten

Basis	Polyurethanschaum mit geschlossener Zellstruktur, mit hochwertigem modifiziertem Acryl-Kleber auf beiden Seiten des Schaumes.
Dichte	550 kg/m ³
Härte	28 (Shore A)
Bruchfestigkeit	1,0 N/mm ²
Bruchdehnung(%)	220%
Scherfestigkeit	0,7 N/mm ²
Schälfestigkeit	9 N/cm

Temp-Beständigkeit	-40°C bis +95°C (Kurzfristige Spitzentemperatur: +150°C)
Wasserbeständigkeit	Gut - Maximale Wasseraufnahme 2,5%
Lösungsm-Beständigkeit	Ziemlich gut, auch gegen leichte Chemikalien und Diesel
Tests	Kälteschockbeständigkeit bis -40°C
Verarb-Bedingungen	+15°C bis +30°C
Korrekturzeit	Max. 5 Minuten
Reinigung-Hände und	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus Wasser
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec-online.de zu überprüfen, ob sie über die aktuellste

Version der Produktinformation verfügen! Innotec Deutschland garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec-online.de zu entnehmen oder bei Innotec Deutschland anzufordern!

GERHARD PANNENBECKER KG

KAMPER STRASSE 54 | 47445 MOERS

TELEFON 0 28 41 - 7 86-70 | TELEFAX 0 28 41 - 7 86-80

Ausführliche Informationen: www.innotec-online.de