



FENOPREN FD schwarz

Art.-Nr.: 644934



Beschreibung

1

FENOPREN FD schwarz – Speziell entwickelter, fugenfüllender Klebstoff zum Verkleben von Gummi mit den verschiedensten Materialien. Er überzeugt durch seine dauerelastische Klebefuge, sowie sehr guter Wasser- und Wärmefestigkeit. Toluolfrei.

Da FENOPREN FD thixotrop ist, läuft und tropft er nicht ab und ermöglicht so das Arbeiten an vertikalen Werkstücken.

Seine besonders hohe Anfangshaftung und schnelle Funktionsfestigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Partner in vielen Branchen.

Anwendungsgebiete

FENOPREN FD schwarz ermöglicht das Verkleben von Gummimaterialien wie CR, EPDM, NBR und SBR mit den verschiedensten Materialien, wie Metall, Glas, Holz, mineralische Untergründe sowie Kunststoffe, wie PVC-Hart oder PS.

Er kommt zum Einsatz im Fenster – und Türenbau zum Kleben und Abdichten von Profilmaterial, insbesondere APTK Dichtungen.

Sowie zur Versiegelung und Abdichtung von Schnitt-, Stoß- und Gehrungsflächen an Verglasungsdichtungen in vielen Industriebereichen.



Anwendung

Arbeitsvorbereitung

Die Klebeflächen müssen schmutz- und fettfrei sein. Die Reinigung erfolgt mit FENOSOL[®] S20 UVA. Um eine Haftverbesserung von FENOPREN FD zu erreichen, empfehlen wir die Reinigung mit FENOSOL[®] DUOTEC Typ 2 durchzuführen. Bauteile- und Umgebungstemperatur sollten zwischen 5° C und 25° C liegen. Vorversuche sind in den einzelnen Fällen vorzunehmen.

Klebstoffauftrag

Den Klebstoff aus der Tube gleichmäßig auf beide zu klebende Materialien auftragen.

Die zu klebenden Elemente nach 5, spätestens jedoch nach 15 Minuten Wartezeit (Ablüftzeit) zusammenlegen und kurz anrollen oder anpressen.

Bei einseitigem Klebstoffauftrag in halbflechtem Zustand kleben. Die richtige Wartezeit ist von Raumtemperatur, Auftragsdicke des Klebstoffes und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig.

Die Elemente können zusammengefügt werden, wenn die Klebschicht noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt.

Aushärtungszeit

Die Aushärtungszeit ist abhängig von Außentemperatur und Klebeflächen, spätestens nach 24 Stunden ist vollständige Aushärtung erreicht.

Nur für gewerbliche Anwender.

Technische Daten

Basis	Synthesekautschuk, lösemittelhaltig
Farbe	schwarz
Konsistenz	Lücken füllender Klebstoff, gut verstreichbar
Dichte	0,92 g/cm ³
Viskosität	30.000 mPa.s
Temperaturbeständigkeit	-25° C bis 80° C



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Chemische Beständigkeit

FENOPREN FD ist UV-Beständig nach Xenontest DIN 53387. Vergilbungsfrei nach Bewitterungseinwirkung von über 40 Stunden. Gut beständig gegen Wasser, Alkohole, Öle, Benzin, verdünnte Laugen und Säuren.

Lieferform

Art.-Nr. 644934: 180 g Tube, VE = 20 Tuben im Karton

Lagerung

Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Vor Wärme und Kälte schützen.

Mindestens haltbar: 12 Monate ab Produktionsdatum. Lagertemperatur: Raumtemperatur, vorzugsweise 20° C +- 5° C.

Zubehör

Art.-Nr. 200020: FENOSOL® S 20 UVA 1000 ml Dose, 1 VE = 10 Dosen im Karton

Art.-Nr.200054: FENOSOL® DUOTEC Typ 2 200 ml Dose, 1 VE = 20 Dosen im Karton

Art.-Nr. 200910: FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier, 1 VE = 2 Rollen a 1500 Blatt

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 24.05.2017

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 05/2017

