



Bona Non Stop

High Solid Spachtelgrundierung

- Nur eine Baustellenanfahrt
- Kein Lackzwischenschliff
- 100 % Festkörper
- Schnelle Trocknung



20 Min.

60 Min.

Vorbereitete
Fläche

1. Spachtel-Auftrag

2. Spachtel-Auftrag



Professionell Schleifen

Mit den Schleifempfehlungen von Bona erhalten Sie das perfekte Oberflächenergebnis, speziell nach Ihrem Bedarf.

SPEED –

für matt, extramatt oder ultramatt versiegelte Böden.

- Grobschliff (Korn 50)
- Mittelschliff (Korn 80)
- Feinschliff (Diamant Korn 120)

STANDARD –

für glänzend oder halbmatt versiegelte bzw. farblos geölte Böden.

- Grobschliff (Korn 50)
- 2 x Mittelschliff (Korn 60, Korn 100)
- Feinschliff (Diamant Korn 120)

COLOUR –

für farbig geölte Böden.

- Grobschliff (Korn 50)
- 3 x Mittelschliff (Korn 60, 100 & 120)
- Feinschliff (Diamant Korn 120)

Bona Non Stop – High Solid Spachtelgrundierung

Bona Non Stop ist eine High Solid Spachtelgrundierung auf Silanbasis, um eine bauseitige Versiegelung in Kombination mit **Bona Traffic HD** im Non Stop Verfahren durchzuführen. Nur eine Anfahrt zur Baustelle sowie ein nicht mehr erforderlicher Lackzwischenschliff machen den Bona Non Stop Primer zu einer einzigartigen Spachtelgrundierung und einem Problemlöser für Projekte, für die nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Geeignet für Versiegelungen bei normaler bis extrem starker Strapazierung.

- 100 % Festkörper
- Schnelle Trocknung
- Nur eine Baustellenanfahrt
- Keine Holzaufrauung
- Kein Lackzwischenschliff erforderlich
- Starke Anfeuerung
- Kein Quelldruck
- Sehr einfache Verarbeitung



12 Std.

Lackieren

Voll nutzbarer
Holzfußboden



Bona Non Stop – Technische Daten

Basis:	1-komponentige silanbasierte Spachtelgrundierung
Festkörpergehalt:	100 %
Verdünnung:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Ca. 20 Min. nach dem ersten Spachtel-Auftrag und ca. 60 bis 90 Min. nach dem zweiten Spachtel-Auftrag*
Verarbeitungswerkzeuge:	Bona Edelstahlspachtel, Rapidspachtel
Verbrauch:	40 – 25 m ² /Liter (ca. 25 – 40 g/m ²) bei 2 Aufträgen
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen gereinigt werden, angehärtete Lackreste können mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5 °C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25 °C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1 Liter

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt
und Technischem Merkblatt.

*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20 °C/60 % rel. Luftfeuchte.

Bona Traffic HD

Bona Traffic HD, die Hochleistungsversiegelung für extrem stark beanspruchte Holzböden, bietet überlegenen Schutz in weniger Zeit als jemals zuvor, und setzt Maßstäbe in Bezug auf Schnelligkeit und Dauerhaftigkeit.

- Minimiert Ausfallzeiten –
Voll nutzbar nach nur 12 Std.
- Extrem hohe
Verschleißbeständigkeit
- Exzellente
Widerstandsfähigkeit
gegen Verschleiß, Kratzer
und Chemikalien
- Emissionsarm –
weniger als 5 % VOC
- Erheblich weniger
Geruchsentwicklung
- Vergilbungsfreie Formulierung
- DIBt-zertifiziert

Leidenschaft für Holzfußböden

Bona ist heute führender Innovator mit einem einzigartigen und weltweit vertretenen System. Seit der Gründung im Jahr 1919 sind wir durch Niederlassungen und Händler weltweit in mehr als 50 verschiedenen Ländern vertreten. Es ist schon immer unsere Mission gewesen, das Bestmögliche aus Holzfußböden herauszuholen. Dies ist die Essenz unserer Philosophie und unsere Leitlinie für die Zukunft.



Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12 • D-65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 / 40 08-0
E-Mail: empfang@bona.com

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21 • A-5300 Hallwang bei Salzburg
Telefon: +43 662 / 66 19 43-0
E-Mail: austria@bona.com