HOTREGA®
Reinigung I Schutz I Pflege

PREMIUM-QUALITÄT
Hergestellt in Deutschland

PU 3000

Konstruktions- und Montagekleber auf Polyurethan-Basis

- Sehr hohe Anfangshaftung und Klebekraft
- Verklebt nahezu alle Materialien
- Lösemittelfrei und geruchsarm

Anwendungsbeispiele:

PU 3000 – Konstruktions- und Montagekleber

Schnellhärtender, einkomponentiger Konstruktions- und Montagekleber für professionelle Verarbeitung in Handwerk und Industrie.

Eigenschaften:

- Sehr hohe Anfangshaftung und Klebekraft
- Extrem schnelle Aushärtung
- Verklebt nahezu alle Materialien
- Natursteinverträglich (verursacht keine Verfärbungen)
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Optimale Dosierbarkeit
- Wasserbeständig
- Spaltüberbrückend und fugenfüllend
- Schleif- und überlackierbar
- Standfest, daher auch für vertikale Verarbeitung geeignet
- Witterungs – und alterungsbeständig sowie resistent gegen viele Chemikalien
- Trittschall- und vibrationsdämpfend durch zähelastische Klebefuge
- Entspricht den Prüfkriterien der DIN EN 204 D4

Einsatzgebiete:

Ideal für hochfeste Verklebungen von Holz, Span- und Faserplatten, MDF, Gipsplatten, Beton, Metall, Keramik, verschiedenen Kunststoffen, Isolationsmaterialien, PU-Schaum, Stein- und Glaswolle, Styropor, Natur- und Kunststein uvm.

Verarbeitung:

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 und +30°C liegen. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Evtl. vorhandene Trennmittel entfernen. Je nach Material und Oberflächenbeschaffenheit, die Klebeflächen vorab anschleifen. Bei Verklebung nicht saugender Werkstoffe miteinander, ist es empfehlenswert, den Klebstoff oder die Fläche leicht mit Wasser zu benetzen (10-20 g/m²). PU 3000 einseitig und gleichmäßig auftragen, ggf. mit Spachtel verteilen. Die Teile innerhalb von 5 Minuten nach Verklebung zusammenfügen. Die Klebeflächen gegen Verrutschen fixieren. Nicht unter +5 °C anwenden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN
H 200 110	PU 3000 (310 ml)	12	4029559000398

Technische Daten:

Chemische Basis: Polyurethan / Farbe: hell beige

Feststoffgehalt: 100% / Dichte: 1,45 g/mm

Offene Zeit: ca. 15-30 min* / Handfest nach: ca. 30 min*

Durchhärtegeschwindigkeit: ca. 3mm/24h*

Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C

Zugfestigkeit: 11,1 N/mm² / Härtungsart: feuchtigkeitshärtend

Lagerung: kühl (+5°C bis +25°C) und trocken, vor Temperaturen über +40°C schützen

Lagerfähigkeit: 12 Monate

*Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie: Temperatur, Feuchtigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

Klebt wie geschraubt

HOTREGA®
Reinigung I Schutz I Pflege

HOTREGA® GmbH • Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • Telefon: (0 66 48) 95 29 - 0
Fax: (0 66 48) 95 29 - 9 00 • E-Mail: info@hotrega.de • Internet: www.hotrega.de

Zertifikat-Registrier-Nr.: 068575 QM08 UM
Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2008
Zertifizierung nach DIN ISO 14001:2004

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse. Für Druckfehler keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.